

# Virtuo RPE Roulé

## Finition roulée pour système D3

Parement plastique décoratif d'aspect structuré

### Classification

AFNOR NF P 84-403 :  
Classe D3 (RPE/NF T 30-700)

### Qualités dominantes

- Conforme à la norme NFT 30700 Type 2 à la Classe D3 Norme NF P 84403 et à la classe E5 V2 W2 A0 Norme européenne NF 1062-1 (T34722)
- Parement plastique destiné à être appliqué sur les supports stables et rigides
- Bonne tenue à l'eau et aux efflorescences
- Microporeux et d'une excellente tenue aux intempéries.
- Finition décorative, structurée, masquant les imperfections du support

### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Acrylique en dispersion
<b>Aspect final</b>	Mat structuré
<b>Présentation</b>	Pâte épaisse
<b>Teintes</b>	Blanc et pastel nuancier façade VIRTUO (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%)
<b>Densité</b>	1,78
<b>Extrait sec</b>	En poids : 80% - En volume 63%
<b>Séchage</b>	Hors poussières : 30 minutes à 20°C et 70 % d'humidité relative. Sec en surface : 3 heures Durcissement à cœur : 1 semaine environ
<b>Rendement théorique</b>	2 à 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Matériel d'application</b>	Empâtage : rouleau laine, Décor : rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Etiquetage</b>	Néant
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi



HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2012

Annule et remplace  
les précédentes.

## Caractéristiques d'application

### Supports

Neufs ou anciens : béton, enduit de mortier, fibrociment, briques, anciens revêtements ou vieilles peintures adhérentes.

### Préparation des supports

Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1).  
Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.  
Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain. Traitement fongicide algicide si besoin en cas de présence de champignons ou d'algues.

Application du primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.

Les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface seront traités au préalable avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué.

### Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### Mise en œuvre

**Empâtage au rouleau laine. Décor : rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.**

### Précautions

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, il est recommandé d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

## Caractéristiques complémentaires

### Durée de conservation

2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

### Transport et étiquetage

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

### Conditionnement

25 kg

### Classification

NF T 36-005 Famille II – Classe 2b

### Classification COV

Valeur limite UE (A/c) : 40g/l

## Gestion des déchets

### Environnement

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.