

FICHE TECHNIQUE

FASSILUX

DESCRIPTION

Laque brillante en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Application aisée – séchage rapide – extrêmement durable – teneur en matières sèches élevée – donne un film dur et souple.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Brillant (degré de brillance 60°: > 90%)
Couleur:	Blanc + noir + teintes sur machine à teinter
Densité:	1,21 – 1,24 g/cm ³ (blanc)
Extrait sec:	En volume: 61 – 64% (blanc) En poids: 74 – 78%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: ± 50 µm (cons.: 20 m ² /l) Film sec: ± 30 µm (cons.: 20 m ² /l)
Point éclair:	> 39°C
COV Mélange prêt à l'emploi:	300 g/l max.
Catégorie:	A/d
Valeur limite en UE:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

TEMPS DE SECHAGE

20°C / 50% H.R.	
Au toucher:	± 4 heures
Manipulable:	± 8 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	± 1 semaine

CONSOMMATION

Théorique:	± 20 m ² /l par couche
Pratique:	Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Pour des travaux de toute belle qualité, appliquer 2 couches de Fassiprim et poncer chaque couche soigneusement.

Dans certains cas, les 2 couches de Fassiprim peuvent être remplacées par 1 couche de Fassicoat appliquée plus épaisse.

Pour des travaux extérieurs, une imprégnation du bois nu ou dénudé au moyen d'Adex est recommandée.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Appliquer le produit sans le diluer.
Rouleau:	Appliquer le produit sans le diluer.
Pistolet pneumatique:	Appliquer le produit sans le diluer.
Pistolet Airless:	Gicleur: 09 – 013 / Pression: 180 bars. Appliquer le produit sans le diluer.
Nettoyage:	White spirit ou Thinner 22.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

FASSILUX

CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé.
Temps sec, température minimale de 10 °C, humidité de l'air: maximum 80%.

REMARQUES

Il faut appliquer le Fassilux en couches minces.

SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com