

FICHE TECHNIQUE

FASSIPRIM

DESCRIPTION

Primer-surfacer en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Bon rendu et excellent accrochage sur bois – régulateur d'humidité (réduit le danger de formation de cloques) – pouvoir couvrant très élevé – séchage rapide – facile à appliquer – facile à poncer – très résistant aux intempéries.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Comme couche de fond sur bois et comme sous-couche pour laques alkydes satinées et brillantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Satiné
Couleur:	Blanc + teintes sur machine à teinter
Densité:	1,33 – 1,38 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: 52 – 56% En poids: 70 – 73%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: 65 µm (cons.: 15 m ² /l) Film sec: 35 µm (cons.: 15 m ² /l)
Point éclair:	> 39°C
Teneur en COV	
Mélange prêt à l'emploi:	350 g/l max.
Catégorie:	A/g
Valeur limite en UE:	450 g/l (2007) / 350 g/l (2010)

TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R.

Au toucher:	3 heures
Manipulable:	4 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	± 1 semaine

CONSOMMATION

Théorique:	15 m ² /l
Pratique:	Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Le support doit être stable, propre et suffisamment sec.

Bois nu: dégraisser, poncer et dépoussiérer.

Pour une application à l'extérieur sur bois de qualité médiocre ou détérioré, appliquer d'abord une couche d'Adex.

Ne pas appliquer le Fassiprim sur des supports métalliques; dans ce cas, utiliser le Combiprimer.

Anciennes peintures en mauvais état: décaper, dégraisser, poncer à sec et ensuite comme pour bois nu ou supports métalliques.

Peintures farinantes: enlever les parties non adhérentes par brossage, dépoussiérer et appliquer ensuite une couche de Fixonal.

Anciennes peintures en bon état: poncer et nettoyer au moyen de white spirit.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

FASSIPRIM

APPLICATION ET DILUTION

- Brosse: Appliquer le produit sans le diluer.
- Rouleau: Appliquer le produit sans le diluer.
- Pistolet pneumatique: Appliquer le produit sans le diluer.
- Pistolet Airless: Gicleur: 015 / Pression: 180 bars.
Appliquer le produit sans le diluer.
- Nettoyage: White spirit ou Thinner 22.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé.
Temps sec, température minimale de 10 °C, humidité de l'air: maximum 80%.

SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com