

FICHE TECHNIQUE

FASSITEK THIXO

DESCRIPTION

Lasure de protection semi-thixotrope pour bois à base de résines alkyde à l'huile de lin et D'uréthane en milieu solvant.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Transparent et stable à la lumière - met en valeur les veines du bois traité - protège le bois - excellente tenue aux intempéries et aux U.V. - très respirant ce qui élimine le danger de cloques ou d'écaillage - simplifie l'entretien ultérieur - non filmogène.- ne coule pas – idéal pour grands surfaces verticales et plafonds

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Protection esthétique des boiseries intérieures et extérieures. Application directe en rénovation sur ancienne lasure. Finition de haute performance sur Fassitek.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Satiné
Couleur:	11 teintes de bois
Densité:	0,86 – 0,89 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: ± 30 - 33% En poids: ± 37 - 40%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: ± 100 µm (cons.: 10 m ² /l) Film sec: ± 32 µm (cons.: 10 m ² /l)
Point éclair:	> 39°C
Teneur en COV:	550 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	550 g/l max.
Catégorie:	A/f
Valeur limite en UE:	700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)

TEMPS DE SECHAGE

	20°C / 50% H.R.
Au toucher:	± 3 heures (10 m ² /l)
Manipulable:	± 3 heures (10 m ² /l)
Recouvrable:	24 heures

CONSOMMATION

Théorique: ± 10 m²/l

Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Bois neufs: poncer, dépolir; bois exotiques ensuite dégraisser soigneusement au white spirit; l'Azélia sera dégraisser à l'ammoniac. Appliquer la première couche en Fassitek.

Ancienne peinture décapée: poncer jusqu'à retrouver la fibre de bois nue, non imprégnée, et dépolir. Appliquer la première couche en Fassitek.

Entretien sur Fassitek Thixo ou ancienne lasure: nettoyer le fond au white spirit, ensuite appliquer 2 à 3 couches minces.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse: Appliquer non dilué.

Rouleau: Appliquer non dilué.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

FASSITEK THIXO

Pistolet pneumatique: Appliquer non dilué.

Pistolet Airless: Gicleur: 09 - 013 / Pression: 150 bars.

Nettoyage: White spirit ou Thinner 22.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans des conditions séchantes et bien ventiler.

REMARQUES

- Homogénéiser parfaitement le contenu du récipient.
- En cas d'une utilisation non judicieuse du produit, il est possible d'éliminer partiellement ou totalement le Fassitek au Thinner 22 dans les premiers jours qui suivent l'application.

SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com